

## Merkblatt

Stand: 04.12

### Prox<sup>®</sup> Wall Protect

2-Komponenten Klarlack matt und seidenglanzend mit dampfdiffusionsoffenen Bindemitteln fur Anti-Graffiti Beschichtungen auf grundierten Beton-Wanden oder – Bauten sowie mineralischen Untergrunden.

Dank hoher Vernetzung mit Isocyanaten und Einbau eines effizienten UV-Filters ergibt sich eine sehr gute Wetterbestandigkeit, Wasserabweisung und hohe chemische Widerstandsfahigkeit. Es handelt sich um einen **permanenten Schutz** der durch Aethanol und Reinigungs-Gel nicht angegriffen wird.

#### Anwendung / Wirkung

Farbschmierereien mit Prox<sup>®</sup> Graffitientferner Soft-Gel beseitigen und gut mit Wasser nach waschen. Mit dem Schutzfilm von „Wall Protect“ lassen sich Graffiti's und Permanent Marker mehrfach mit Prox<sup>®</sup> Graffitientferner Soft-Gel beseitigen, bevor der Schutzfilm nach 10-15 Reinigungen evtl. erneuert werden muss.

#### Zugabe-/Verbrauchsmenge

150-300 ml/m<sup>2</sup> in mehrmaliger Applikation, je nach Saugfahigkeit der Untergrunde.

#### Verarbeitung

Nicht saugende Untergrunde mussen grundliche gereinigt und anschliessend getrocknet werden bevor Sie in mehreren Beschichtungen total ca. 200 ml/m<sup>2</sup> Proxect Wall auftragen.

Mauerwerk mit Poren muss grundlich gereinigt und erst mit einer 1 Komponente Acryl-Grundierung (z.Bsp. Prox<sup>®</sup> W Super) gesattigt werden um die Poren weitgehend zu schliessen.

Siehe hierzu auch: „Applikation fur den Verarbeitungs-Profı“.

Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle werden empfohlen.

#### Lieferform

Mischbereite Kunststoffgebinde die bereits 12 kg Lack enthalten zu denen man die 4 kg Vernetzer Gebinde unter ruhren zufliegen lasst.

### Chemisch-physikalische Kennwerte

Eigenschaft	Wert
H <sub>2</sub> O-Diffusion	µm (my) 5000 (Klasse 2)
Lieferzustand	flussig
sd-Mittelwert	0.9 m
Dehnung	10 – 15%

### Lagerung

Mindestens 1 Jahr vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schutzen; Lager- und Transportvorschriften einhalten.

### Sicherheitsvorschriften

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV - (C) R 34 Verursacht Veratzungen. *Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten.* Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

### Hinweise

Haftung erfolgt nur fur die gleichbleibende Qualitat des Produktes, da die Verarbeitung im Beton auerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik moglich. Ausfuhrliche Hinweise zum personlichen Schutz sowie zu Manahmen bei Unfallen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmoglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht ubernommen werden

### Allgemeine Bemerkungen:

Dieses Merkblatt soll Hinweise und Anregungen geben. Samtliche Daten sind unter ublichen Laborbedingungen ermittelt worden. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und ist unverbindlich.