

Technisches Merkblatt

Harter fur WOOD Protect, farblos

Artikelnummer: WP-H

Einsatzgebiet: Harter fur Wall Paint transparent glanzend, satin und matt

Die Haftung der Trauffer-Protecting AG ist beschrankt und teilweise ausgeschlossen, sie richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche integrierender Bestandteil jeder Lieferung bilden. Zudem wird die Haftung fur jede Art von Schaden, welche sich daraus ergeben konnten, dass sich ein Produkt fur eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulassigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte fur einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewahrleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhaltnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prufen.

Techn. Angaben:	Bindemittelart:	Hydrophiles, aliphatisches Polyisocyanat auf Basis Hexamethylendiisocyanat (HDI)
	Verarbeitung:	Zugabe zum Stammlack
	Dichte:	1.16 g/cm ³
	Festkorpergehalt:	100.0% +/- 2%
	Mischungsverhaltnis:	nach Angabe im technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes.
	Reinigung:	Nitroverdunnung

Verarbeitungshinweise: Unbedingt maschinell (z.B. Pressluftruhrer) einruhren.

Generelle Informationen: Das Produkt ist ein Vernetzer fur wassrige 2K-Lacke. Es wurde speziell fur Lacksysteme entwickelt, bei denen sowohl sichere Einarbeitung als auch hohe Chemikalienbestandigkeit einsatzbestimmende Faktoren sind.

Haltbarkeit: 6 Monate ab Auslieferung bei +10 - +25 °C in ungeoffentem Originalgebinde. Harter ist empfindlich gegenuber Luftfeuchtigkeit.